

## Produit de décoffrage pour éléments en béton comprimé et vibré horizontalement

### DESCRIPTION

Le TECMOLD DIRECT 9 est un produit de décoffrage biodégradable prêt à l'emploi à base d'huiles minérales et végétales.

### FONCTIONNEMENT

Le TECMOLD DIRECT 9 est appliqué sous forme d'une mince pellicule. Lors du décoffrage immédiat, Le TECMOLD DIRECT 9 assure au produit fini une suppression maximale des bulles d'air et empêche l'adhérence du béton au moule. Utilisé judicieusement, Le TECMOLD DIRECT 9 assure :

- un décoffrage facile
- un béton sans tache
- une adhérence parfaite des peintures/plâtres

### APPLICATION

Le TECMOLD DIRECT 9 est un produit livré prêt à l'emploi.

Le TECMOLD DIRECT 9 est surtout utilisé pour le décoffrage immédiat.

Le TECMOLD DIRECT 9 ne peut pas être utilisé pour le durcissement dans le moule.

### DOSAGE

Pour les supports non-absorbants, 1 litre de TECMOLD DIRECT 9 convient pour 30 à 40 m<sup>2</sup>. Pour les supports absorbants, on doit compter sur 20 m<sup>2</sup>.

### MODE D'EMPLOI

Avant l'application, détecter sur les moules toute fissure, trace de rouille, huile et résidu de béton ainsi que d'autres résidus chimiques. En fonction des dimensions et de la forme du moule à traiter, le produit peut être appliqué à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur. Contrôler si tous les endroits du moule ont bien été huilés.

Si l'on utilise un pulvérisateur, toujours prévoir une bonne aération.

### PROPRIETE PHYSIQUE

Densité à 20°C	0.82 kg/l à 20°C
Forme	Liquide fluide
Couleur	Jaune clair.
Odeur	inodore
Point d'inflammation :	> 100°C
Viscosité dynamique à 25°C	3 mPa-s à 25°C

### CONSERVATION :

Le TECMOLD DIRECT 9 ne se fige pas à des températures inférieures au point de congélation. Un agitateur ou une pompe de circulation ne sont par conséquent pas nécessaires.

Les valeurs des caractéristiques ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. TECNOLUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande.